TYPE: **RX60080**

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Ausgabe: 17/10/13

diese Ausgabe ersetzt die vorherige

BRUTTO RAUMGEWICHT			60	kg/m³
NETTO RAUMGEWICHT	ISO 845		58,0	kg/m³
STAUCHHÄRTE	ISO 3386 (CLD / 40%)		8,0	kPa
EINDRUCKHÄRTE	ISO 2439 / B (ILD)	25%	240	N
		40%	300	N
		65%	580	N
DRUCKVERFORMUNGSREST	ISO 1856 / A (75%)		<7	%
BRUCHDEHNUNG	ISO 1798		>80	%
ZUGFESTIGKEIT	ISO 1798		>90	kPa
WEITERREISSFESTIGKEIT	ISO 8067		>200	N/m
ELASTIZITÄT	ASTM D 3574 / H		>40	%
BRENNVERHALTEN(4)	MVSS 302 (1)		< 100	mm/min
	M4 (2)		pass	
	BS5852 / source 5 (3)		pass	
VERFÜGBARKEIT				
Blockbreite (cm)	212			
Blockhöhe (cm)	90			
Farbe				
hellgrau	x			

(1) Motor Vehicle Safety Standard 302 (V<100 mm/min)
l'arrêté
du 28 Août 1991.

(3) Schedule 1 Part I of the Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations 1988, amended 1989 and 1993 (based on BS 5852: 1982 Part 2)

(4) Die verringerten Brenneigenschaften sind garantiert beim Verlassen des Betrieds.
Carpenter Dumo kann nicht verantwortlich gemacht werden für weitere Behandling oder Verarbeitung.

Alle Angaben gelten als Durchschnittswerte, für die unsere Toleranzen gelten; Anderungen vorbehalten.

	Abmessun		Raumgewicht		Stauchhärte	
Toleranz	Länge (cm)	te he (	Min	Max	Min	Max
RX60080	-0 +2	) +0 +4	-5%	+5%	-15%	+15%