# CME 28 M

GET-WELL!

MADE BY DUVATEX

| **Technische Daten:** | | |
|---|---|---|
| **Netto-Dichte:** | ***ISO 845*** | 26 kg/m³ |
| **Stram Heid:** | ***ISO 3386 (CLD/40 %)*** | 3,6 kPa |
| **Eine bleibende Verformung:** | ***ISO 1856 (50%)*** | <9 % |
| **Reißdehnung :** | ***ISO 1798*** | >80 % |
| **Zugfestigkeit:** | ***ISO 1798*** | >90 kPa |
| **Reißfestigkeit :** | ***ISO 8067*** | >240 N/m |
| **Belastbarkeit:** | ***ISO 8307*** | >35 % |
| **Feuer-Test:** | ***California Test TB 117 - Al en DII*** (1) | pass |
| | ***NF P 92 504 - M4*** (2) | pass |
| | ***BS5852/source 5*** (3) | pass |
| **Brandschutz :** | **5 CRIB: Der Kern ist schwer entflammbar, Rauch Form ist begrenzt und ungiftig** | |
| **Antibakterielle :** | **Bakteriostatische behandelt gegen pathogene und allergenen Mikroorganismen** | |

(1) Californian Flammability Standard that requires PU-foam to withstand exposure to a small open flame for 12 seconds
(2) For the determination of horizontal flame spread of materials
(3) Test method and flammability requirements for upholstery composites exposed to ignition source 5 (wooden crib).