# CME 40

GET-WELL!

MADE BY DUVATEX

| **Technische Daten:** | | | |
|---|---|---|---|
| **Netto-Dichte:** | ***ISO 845*** | | 39 kg/m³ |
| **Stram Heid:** | ***ISO 3386 (CLD/40 %)*** | | 3,9 kPa |
| **Compression Härte:** | ***ISO 2439/B (ILD)*** | 25% | 125 N |
| | | 40% | 160 N |
| | | 65% | 320 N |
| **Eine bleibende Verformung:** | ***ISO 1856/A(50%)*** | | <7 % |
| **Reißdehnung :** | ***ISO 1798*** | | >120 % |
| **Zugfestigkeit:** | ***ISO 1798*** | | >80 kPa |
| **Reißfestigkeit :** | ***ISO 8067*** | | >250 N/m |
| **Belastbarkeit:** | ***ASTM D 3574/H*** | | >40 % |
| **Feuer-Test:** | ***MVSS 302*** | | <100 mm/min |
| | ***M4*** | | pass |
| | ***BS5852/source 5 (*)*** | | pass |
| **Brandschutz :** | **5 CRIB: Der Kern ist schwer entflammbar, Rauch Form ist begrenzt und ungiftig** | | |
| **Antibakterielle :** | **Bakteriostatische behandelt gegen pathogene und allergenen Mikroorganismen** | | |

(*) Die Möbel und Einrichtungsgegenstände (Feuer) (Safety) Regulations 1988 Schedule 1 / Teil 1