COVER M

GET-WELL!

MADE BY DUVATEX

M INKONTINENZ COVER

Definition

Basierend bi-elastischen Polyurethan-Beschichtung Polyester.

Technische Daten:

Zusammensetzung		Beschichtung	105	g/m²
		Gewebe	100	g/m²
		GESAMT	205	g/m²
Zugfestigkeit	***ISO 1421***	Kette	> 35	daN/5cm
		Schuss	> 18	daN/5cm
Reißdehnung		Kette	> 120	%
		Schuss	> 250	%
Reißfestigkeit	***ISO 4674***	Kette	> 2.0	daN/5cm
		Schuss	> 2.0	daN/5cm
% Dehnung bei 30 N Pull		Kette	> 120	%
		Schuss	> 90	%

Wassersäule	***ISO 1420***	> 200 %
Hydrolyse:	***Jungle test***	nach 3 Wochen: keine Qualitätverlust
Crush Widerstand	***ISO 5402***	bei 200 000: keine Qualitätverlust
Durchlässigkeit	***ASTM96-66***	<1950 g/m² - 24 h bij 38° C
Umweltfreundlichkeit	***10.993-10***	Bericht: LEMI / MARTILLAC - Antiallergikum

Behandelt: **FIRE RELEASE: BS 7175 CRIB 7** (Centexbel Bericht 12.04776.01)
Anti-bakterielles MRSA und Beweis: Sanitized Clariant Benelux
ANTI Hausstaubmilben und ANTI MOLD

Wartung	Brennspiritus:	90 % alcohol + 2 % ether
	Fugaten spray	ethanol 70 % (608 g/l)
	Andere	Öle (g / l) 5 min. Kontakt
		H.A.C., Reocid, Dettol, Lyorthol,
		Indur Des, Respect, Hycolin, Clearsol
	ISO 6330	Kein Qualitätsverlust nach 30 Wäschen

