HR 43

GET-WELL!

MADE BY DUVATEX

Definition

* HR-Schaum hat eine offene Zellstruktur ist resistent gegen Schimmel und bleibt nachhaltig
* Sehr gute Elastizität und Feuchtigkeitsmanagement
* Rest elastisch, Rest langlebig und hoher Qualität

Technische Daten:			
Netto-Dichte:	***ISO 845***		41 kg/m³
Stram Heid:	***ISO 3386 (CLD/40 %)***		4,7 kPa
Compression Härte:	***ISO 2439/B (ILD)***	25%	120 N
		40%	170 N
		65%	350 N
Eine bleibende Verformung:	***ISO 1856/A(50%)***		<7 %
Reißdehnung :	***ISO 1798***		>70 %
Zugfestigkeit:	***ISO 1798***		>135 kPa
Reißfestigkeit :	***ISO 8067***		>240 N/m
Belastbarkeit:	***ASTM D 3574/H***		>58 %
Feuer-Test:	***MVSS 302***		<100 mm/min
	M4		pass
	BS5852/source 5 (*)		pass
Brandschutz :	**5 CRIB: Der Kern ist schwer entflammbar, Rauch Form ist begrenzt und ungiftig**		
Antibakterielle :	**Bakteriostatische behandelt gegen pathogene und allergenen Mikroorganismen**		

(*) Die Möbel und Einrichtungsgegenstände (Feuer) (Safety) Regulations 1988 Schedule 1 / Teil 1