GET-WELL!

MADE BY DUVATEX

P HOUSSE ANTI-ESCARRES

Description

Tissu: 100 % Polyurethane; Enduction: 100 % Polyamide

Spécifications techniques:

Composition		Enduction	125	g/m²	
		Tissu	130	g/m²	
		Total	255	g/m²	± 20 g/m²
Résistance à la rupture:	***ISO 1421***	Longueur	> 50	daN/5cm	
	1998	Largeur	> 30	daN/5cm	
Rupture en-dessous de 30N/5cm:		Longueur	> 25	%	
		Largeur	> 40	%	
Résistance à la rupture:	***ISO 4674-01***	Longueur	> 3.0	daN	
	2003	Largeur	> 3.0	daN	
Résistance à la déchirure:	***ISO 13936-1***	Longueur	> 24	daN/5cm	
	2004	Largeur	> 24	daN/5cm	
Coating to fabric adhesion:	***ISO 2411***		> 3.0	daN/5cm	
	2000				
Colonne d'eau:	***ISO 1420***	> 200 %			
Hydrolyse:	***Jungle test***	après 3 semaines: pas de perte des qualités			
Résistance de flexibilité:	***ISO 5402***	après 200000: pas de détérioration			
Perméabilité à la vapeur d'eau:	***ASTM E96***	>750 g/m² - 24 h (Centexbel rapport 14.01383.03 2014)			
Biocomptabilité:	***10.993-10***	Bioserv 2014010110 2014			
Is behandeld:	***NON FEU: BS 7175 CRIB 5*** (WYMTS 64352 2014) ***ANTI BACTERIE: Sanitized Clariant Benelux*** ***ANTI-ACARIENS***				
Oekotex 100	Classe 1				
CE Certified					

