CMHR 35

GET-WELL!

MADE BY DUVATEX

Description

* la mousse à froid HR a une structure à celulles ouvertes, repousse les moisissures et reste durable
* très bonne élasticité et régularisation d'humidité
* une élasticité permanent et un soutien parfait

Spécifications techniques

Densité Nette	***ISO 845***		33 kg/m³
Résistance à la compression:	***ISO 3386 (CLD/40 %)***		2,8 kPa
Dureté par indentation:	***ISO 2439/B (ILD)***	25%	80 N
		40%	105 N
		65%	215 N
Rémanence à la compression:	***ISO 1856/A(75%)***		<7 %
Allongement à la rupture:	***ISO 1798***		>150 %
Résistance à la traction:	***ISO 1798***		>100 kPa
Résistance au déchirement:	***ISO 8067***		>240 N/m
Résilience:	***ASTM D 3574/H***		>58 %
Réaction au feu:	***MVSS 302***		<100 mm/min
	M4		pass
	BS5852/source 5 (*)		pass
			pass
Sécureté au feu:	***CRIB5***		
Anti-bactériel	***Traité bactériestatique contre micro-organismes pathogènes et allergènes***		

(*) The Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations 1988 Schedule 1 / Part 1