# CMHR 55

GET-WELL!

MADE BY DUVATEX

**Description**

* la mousse à froid HR a une structure à celulles ouvertes, repousse les moisissures et reste durable
* très bonne élasticité et régularisation d'humidité
* une élasticité permanent et un soutien parfait

**Spécifications techniques**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Densité Nette*** | ***ISO 845*** | | 50 kg/m³ |
| ***Résistance à la compression:*** | ***ISO 3386 (CLD/40 %)*** | | 3,6 kPa |
| ***Dureté par indentation:*** | ***ISO 2439/B (ILD)*** | 25% | 110 N |
| | | 40% | 145 N |
| | | 65% | 290 N |
| ***Rémanence à la compression:*** | ***ISO 1856/A(75%)*** | | <5 % |
| ***Allongement à la rupture:*** | ***ISO 1798*** | | >140 % |
| ***Résistance à la traction:*** | ***ISO 1798*** | | >90 kPa |
| ***Résistance au déchirement:*** | ***ISO 8067*** | | >250 N/m |
| ***Résilience:*** | ***ASTM D 3574/H*** | | >60 % |
| ***Réaction au feu:*** | ***MVSS 302*** | | <100 mm/min |
| | ***M4*** | | pass |
| | ***BS5852/source 5 (*)*** | | pass |
| ***Sécureté au feu:*** | ***CRIB5*** | | |
| ***Anti-bactériel*** | ***Traité bactériestatique contre micro-organismes pathogènes et allergènes*** | | |

(*) The Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations 1988 Schedule 1 / Part 1