CMHR 60

GET-WELL!

MADE BY DUVATEX

Description

* la mousse à froid HR a une structure à celulles ouvertes, repousse les moisissures et reste durable
* très bonne élasticité et régularisation d'humidité
* une élasticité permanent et un soutien parfait

Spécifications techniques

Densité Nette	***ISO 845***	60	kg/m³
Résistance à la compression:	***ISO 3386 (CLD/40 %)***	2,9	kPa
Dureté par indentation:	***ISO 2439/B (ILD)***	25% 85	N
		40% 110	N
		65% 245	N
Rémanence à la compression:	***ISO 1856/A(75%)***	<7	%
Allongement à la rupture:	***ISO 1798***	>160	%
Résistance à la traction:	***ISO 1798***	>90	kPa
Résistance au déchirement:	***ISO 8067***	>240	N/m
Résilience:	***ASTM D 3574/H***	>60	%
Réaction au feu:	***MVSS 302***	<100	mm/min
	M4	pass	
	BS5852/source 5 (*)	pass	
Sécureté au feu:	***CRIB5***		
Anti-bactériel	***Traité bactériestatique contre micro-organismes pathogènes et allergènes***		

(*) The Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations 1988 Schedule 1 / Part 1