CMHR 70

GET-WELL!

MADE BY DUVATEX

Description

* la mousse à froid HR a une structure à celulles ouvertes, repousse les moisissures et reste durable
* très bonne élasticité et régularisation d'humidité
* une élasticité permanent et un soutien parfait

Spécifications techniques

Densité Nette	***ISO 845***		68	kg/m³
Résistance à la compression:	***ISO 3386 (CLD/40 %)***		2,5	kPa
Dureté par indentation:	***ISO 2439/B (ILD)***	25%	65	N
		40%	90	N
		65%	190	N
Rémanence à la compression:	***ISO 1856/A(75%)***		<7	%
Allongement à la rupture:	***ISO 1798***		>180	%
Résistance à la traction:	***ISO 1798***		>70	kPa
Résistance au déchirement:	***ISO 8067***		>240	N/m
Résilience:	***ASTM D 3574/H***		>50	%
Réaction au feu:	***MVSS 302***		X	mm/min
	M4		X	
	BS5852/source 5 (*)		X	
Sécureté au feu:	***CRIB5***			
Anti-bactériel	***Traité bactériestatique contre micro-organismes pathogènes et allergènes***			

(*) The Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations 1988 Schedule 1 / Part 1