D HOUSSE INCONTINENCE

GET-WELL!

MADE BY DUVATEX

Description
Coating polyuréthane polyester bi-élastique

Spécifications techniques

Composition:		Enduction	95	g/m²
		Tissu	50	g/m²
		Total	145	g/m²
Résistance à la rupture:	***ISO 1421***	Chaîne	> 20	daN/5cm
		Trame	> 7	daN/5cm
Allongement:		Chaîne	> 60	%
		Trame	> 270	%
Résistance à la déchirure:	***ISO 4674***	Chaîne	> 1,3	daN/5cm
		Trame	> 1,8	daN/5cm
% Allongement à 30 N Force:		Chaîne	> 15	%
		Trame	> 140	%

Collonne d'eau:	***ISO 1420***	> 200 cm
Hydrolyse:	***Jungle test***	après 3 semaines: pas de perte des qualités
Résistance de flexibilité:	***ISO 5402***	après 200000: pas de détérioration
Perméabilité à la vapeur d'eau:	***ASTM96-66***	780 g/m² - 24 h à 38° C (Centexbel rapport 78965)
Biocomptabilité:	***10.993-10***	Rapport: LEMI/MATILLAC - anallergique

Traité:	***NON FEU: BS 7175 CRIB 5***	(Centexbel rapport 78963B)
	EN 597	source 1/2 (Centexbel rapport 78963)
	ANTI-ACARIENS	

Entretien:

Cette housse peut être désinfecté avec les produits les plus courants.
Du solvent, des produits de blanchiment, des produits abrasifs ou des concentrations d'alcool trop élevées (>70%) peuvent endommager la housse.

