HOUSSE H

GET-WELL!

MADE BY DUVATEX

H HOUSSE INCONTINENCE

Description

Coating polyuréthane bi-élastique durable et solide sur base de polyester.

Spécifications techniques:

Composition:		Enduction	95	g/m²
		Tissu	150	g/m²
		Total	245	g/m²
Résistance à la rupture:	***ISO 1421***	Chaîne	> 50	daN/5cm
		Trame	> 30	daN/5cm
Allongement:		Chaîne	> 135	%
		Trame	> 165	%
Résistance à la déchirure:	***ISO 4674***	Chaîne	> 2.5	daN/5cm
		Trame	> 2.5	daN/5cm
% Allongement à 30 N Force:		Chaîne	> 25	%
		Trame	> 35	%

Collonne d'eau:	***ISO 1420***	> 200 %
Hydrolyse:	***Jungle test***	après 3 semaines: pas de perte des qualités
Résistance de flexibilité:	***EN 13334***	après 200000: pas de détérioration
Perméabilité à la vapeur d'eau:	***ASTM96-66***	500 g/m² - 24 h à 38° C (Centexbel rapport 47633 14/10/2005)
Biocomptabilité:	***10.993-5***	Rapport: LEMI/MATILLAC - anallergique

Traité:

NON FEU: BS 7175 CRIB 5 (Centexbel rapport 47549/B 23/09/2005)

ANTI-BACTERIEL: Sanitized Clariant Benelux (licence nr. 1231.99)

ANTI-ACARIENS

Entretien:

L'alcool dénaturé:	90 % alcohol + 2 % ether
Fugaten spray	ethanol 70 % (608 g/l)
Autres	huiles (g/l) 5 min. contact
	H.A.C., Reocid, Dettol, Lyorthol,
	Indur Des, Respect, Hycolin, Clearsol
ISO 6330	après 30 fois lavé: pas de perte de qualité

