HOUSSE M

GET-WELL!

MADE BY DUVATEX

M HOUSSE INCONTINENCE

Description
Coating polyuréthane polyester bi-élastique

Spécifications techniques

Composition:		Enduction	105	g/m²
		Tissu	100	g/m²
		Total	205	g/m²
Résistance à la rupture:	***ISO 1421***	Chaîne	> 35	daN/5cm
		Trame	> 18	daN/5cm
Allongement:		Chaîne	> 120	%
		Trame	> 250	%
Résistance à la déchirure:	***ISO 4674***	Chaîne	> 2.0	daN/5cm
		Trame	> 2.0	daN/5cm
% Allongement à 30 N Force:		Chaîne	> 120	%
		Trame	> 90	%

Collonne d'eau:	***ISO 1420***	> 200 %
Hydrolyse:	***Jungle test***	après 3 semaines: pas de perte des qualités
Résistance de flexibilité:	***ISO 5402***	après 200000: pas de détérioration
Perméabilité à la vapeur d'eau:	***ASTM96-66***	<1950 g/m² - 24 h à 38° C
Biocomptabilité:	***10.993-10***	Rapport: LEMI/MATILLAC - anallergique

Traité: ***NON FEU: BS 7175 CRIB 7 (Centexbel rapport 12.04776.01)***
ANTI-BACTERIEL et MRSA proof: Sanitized Clariant Benelux
ANTI-ACARIENS et ANTI MOISISSURES

Entretien:

	L'alcool dénaturé:	90 % alcohol + 2 % ether
	Fugaten spray	ethanol 70 % (608 g/l)
	Autres	huiles (g/l) 5 min. contact
		H.A.C., Reocid, Dettol, Lyorthol,
		Indur Des, Respect, Hycolin, Clearsol
ISO 6330		après 30 fois lavé: pas de perte de qualité

