GET-WELL!

MADE BY DUVATEX

PILLOW

Description
Coating polyuréthane polyester bi-élastique

Spécifications techniques

Composition:		Enduction	65	g/m²
		Tissu	45	g/m²
		Total	110	g/m²
Résistance à la rupture:	***ISO 1421***	Chaîne	> 20	daN/5cm
		Trame	> 12	daN/5cm
Allongement:		Chaîne	> 125	%
		Trame	> 195	%
Résistance à la déchirure:	***ISO 4674***	Chaîne	> 1	daN/5cm
		Trame	> 1	daN/5cm
% Allongement à 30 N Force:		Chaîne	> 15	%
		Trame	> 140	%

Collonne d'eau:	***ISO 1420***	< 200 %
Hydrolyse:	***Jungle test***	après 3 semaines: pas de perte des qualités
Résistance de flexibilité:	***ISO 5402***	après 200000: pas de détérioration
Perméabilité à la vapeur d'eau:	***ASTM96-66***	883 g/m² - 24 h à 38° C
Biocomptabilité:	***10.993-10***	Rapport: LEMI/MATILLAC - anallergique

Traité: ***NON FEU: BS 7175 CRIB 5 (Centexbel rapport 78963B)***
EN 597 source 1/2 (Centexbel rapport 78963)
ANTI-ACARIENS et ANTI MOISISSURES

Entretien:	L'alcool dénaturé:	<70%
	Fugaten spray	ethanol 70 % (608 g/l)
	Autres	huiles (g/l) 5 min. contact
		H.A.C., Reocid, Dettol, Lyorthol,
		Indur Des, Respect, Hycolin, Clearsol

