CARPENTER-BELGIUM NV
WIJNENDALESTRAAT 171
B-8800 ROESELARE
tel: +32 (0) 51 230 211
fax:+32 (0) 51 230 238
e-mail: roeselare@carpenter.com
website: www.carpenter.com

CARPENTER

TYPE: RX41039

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

Ausgabe: 21/10/16
diese Ausgabe ersetzt die vorherige

BRUTTO RAUMGEWICHT			41	kg/m³
NETTO RAUMGEWICHT	ISO 845		39,0	kg/m³
STAUCHHÄRTE	ISO 3386 (CLD / 40%)		3,9	kPa
EINDRUCKHÄRTE	ISO 2439 / B (ILD)	25%	125	N
		40%	160	N
		65%	320	N
DRUCKVERFORMUNGSREST	ISO 1856 / A (75%)		<7	%
BRUCHDEHNUNG	ISO 1798		>120	%
ZUGFESTIGKEIT	ISO 1798		>80	kPa
WEITERREISSFESTIGKEIT	ISO 8067		>250	N/m
ELASTIZITÄT	ASTM D 3574 / H		>40	%
BRENNVERHALTEN(4)	MVSS 302 (1)		< 100	mm/min
	M4 (2)		pass	
	BS5852 / source 5 (3)		pass	
	Technical Bulletin 117		---	
VERFÜGBARKEIT				
Blockbreite (cm)	207			
Blockhöhe (cm)	115			

Farbe	207
sahara	x

(1) Motor Vehicle Safety Standard 302 (V<100 mm/min)

(2) Classement de réaction au feu d'un matériau; établi conformément à l'article 88 de l'arrêté du 30 Juin 1983 modifié par l'arrêté du 28 Août 1991.

(3) Schedule 1 Part I of the Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations 1988, amended 1989 and 1993 (based on BS 5852: 1982 Part 2)

(4) Die verringerten Brenneigenschaften sind garantiert beim Verlassen des Betrieds.
Carpenter Belgium n.v. kann nicht verantwortlich gemacht werden für weitere Behandling oder Verarbeitung.

Alle Angaben gelten als Durchschnittswerte, für die unsere Toleranzen gelten; Anderungen vorbehalten.

	Abmessung			Raumgewicht		Stauchhärte	
Toleranz	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Min	Max	Min	Max
RX41039	-0 +2	0 +2	0 +4	-5%	+5%	-15%	+15%