we manage your sleep
DUVATEX

Technical Specifications :CLINICO

Composition	50% PES - 50% CO
Weight	135 gr/m2
Pattern n°	stripes 10 mm in warp direction
Width	160 cm
Skrinkage after 5 washes 95° C	maximum 5 %
Color difference	1,2
Colours	white and 4 pastel colours
Colour fastness ISO 105 C 03	¾ on scale of 5
Tensile strenght warp	min. 500 N
Tensile strenght weft	min. 250 N
Tear strenght warp direction	min. 11N
Tear strenght weft direction	min. 11 N
Bursting strength	min. 700kPa
Pilling resistance ISO 12945-2	4/5 after 125 cycles 4 after 500 cycles
Warp	38 ends/cm on the finished cloth for the plain weave stripe 57 ends/cm on the finished cloth for the sateen stripe Yarn count Ne 35/1, Ring spun
Weft	minimum 29 picks/cm Yarn count Ne 35/1, Ring spun

Bernard Duchi